

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 聚醯胺蠟 MA 7020

### 規格：

成份	:	微粉化的聚醯胺蠟(polyamide wax)	
色相	:	灰白至淡黃色	
形狀	:	微細的粉末	
		最 小	最 大
粒 徑			99%<20 $\mu$ m
			50%<8 $\mu$ m
融 點	140 $^{\circ}$ C		145 $^{\circ}$ C
酸 價	4 mg KOH/g		8 mg KOH/g
皂 化 價	4 mg KOH/g		8 mg KOH/g

### 用途：

MA 7020 可直接攪拌用於印刷油墨及工業塗料，尤其是下列應用：

1. 有很好的滑度做為防貼合劑(antiblocking agent)
2. 高的熱安定性
3. 做為木器塗料及粉體塗料的消光劑(matting agent)
4. 用於木器塗料(底漆)有很好砂磨性

### 儲存：

存放於 5~35 $^{\circ}$ C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。