

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

微粉聚醯胺蠟 MA 7008

規格:

色相	:	白色	
形狀	:	微細的粉末	
粒徑	:	最小	最大
			99%<8 μ m
			50%<3 μ m
融點(M. P.)	:	140 $^{\circ}$ C	145 $^{\circ}$ C
粘度(150 $^{\circ}$ C)	:	20mPa. s	40mPa. s
針入度	:	1.5dmm	3.0dmm
密度(23 $^{\circ}$ C)	:	0.98 g/cm ³	0.99 g/cm ³
酸價	:	4 mg KOH/g	6 mg KOH/g
皂化價	:	4 mg KOH/g	6 mg KOH/g
鹼值	:		1 mg KOH/g

特點:

1. 非常細小微粉化聚醯胺 WAX (amide wax)
2. 保證粒徑 D50<3 μ m
3. 非常高溫穩定
4. 狹窄及穩定的粒徑分佈

用途:

MA 7008 可直接攪拌用於印刷油墨及工業塗料, 尤其是下列應用:

1. 有很好的滑度做為防貼合劑(antiblocking agent)
2. 高的熱安定性
3. 做為木器塗料及粉體塗料的消光劑(matting agent)
4. 用於木器塗料(底漆)有很好砂磨性

相當品:

1. Chariant 公司:ceridust 3910
2. Lubrizol 公司:Laucowax A1601、A1602
3. BYK cera 公司:cerafLOUR 993、994

儲存:

存放於 5~35 $^{\circ}$ C 室內陰涼乾燥處, 避免陽光照射遠離火氣。

注意: 此為一指導性資料, 並不具有約束力, 我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試, 不要把它當做一種直接的替代品, 如此才能確保產品適合於指定的應用。