

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

棕櫚蠟 MC 6015

規格：

成份	：微粉化的棕櫚蠟(Carnauba wax)	
色相	：灰白色	
形狀	：微細的粉末	
	最小	最大
粒徑		99%<15 μ m
		50%<6 μ m
融點	81°C	89°C
酸價	5 mg KOH/g	20 mg KOH/g

用途：

MC 6015 可以直接攪拌用於印刷油墨及工業塗料，例如高品質的安全油墨。MC 6015 建議用於塗料及油墨，尤其是下列應用：

1. 多孔性、撓曲性及柔軟材質
2. 柔軟感的液體油墨
3. 水性系統
4. 親水性的顏料（即粉末塗料）

MC 6015 在多孔性的表面也能有奇妙的耐磨損阻力以及黏著性。由於它天然的酸價，它能用於水性系統。它極細小的顆粒能用於極薄的塗膜。更具有下列特性：

1. 保證粘徑 99%<15 μ m
2. 狹窄及穩定的粒徑分佈
3. 增進水性塗料的特性
4. 增進顏料的濕潤分散性
5. 比其他的微粉化蠟較少疏水性
6. 圓球形的顆粒給予更亮麗的光澤
7. 較少的粉塵化，更安全的操作及使用

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。