

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

鐵氟龍蠟 MF5108

規格:

色相	: 白色
形態	: 微粉
粒徑	: 99%<8.0 μ m
	: 50%<5.0 μ m
融點 (蠟)	: 320~340°C
密皮(23°C)	: 2.15~2.25 g/cm ³

特點:

1. 非常好耐磨擦性。
2. 非常好的耐熱性。
3. 非常好的耐溶劑性。
4. 保證粒徑 99%<8.0 μ m，具有窄及穩定的粒徑分佈。
5. 非常細的粒徑分佈，用於薄塗、油墨及塗料。

應用:

1. 塗料：粉體、罐頭、汽車、工業塗料、建築、傢俱、地板塗料。
2. 印墨：凹版、套印、凸版、熱固型、油墨
3. 技術：摩擦(潤滑工業)。

儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。