

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

變性微粉化 PP 蜡 MX 2919

規格:

外觀	: 白色微細粉末	
粒徑	: 最小	最大
		99%<19um
		50%<9um
軟化點	: 140°C	146°C
針入度	: 1.0mm*10 ⁻¹	2.0mm*10 ⁻¹
比重	: 0.93g/cm ³	0.95g/cm ³
酸價	:	3mgKOH/g

特性:

1. 改變油漆和塗料表面特性。
2. 消光和抗貼黏劑。
3. 滑劑。
4. 改善耐磨性和抗刮性。
5. 在木器漆提供柔軟和絲柔感。
6. 提供光澤控制。
7. 加強抗金屬刮痕性(metal marking)。
8. 窄和均一的粒徑分佈。
9. 容易分散。
10. 減少磨擦係數。

應用:

所有油漆和塗料。

認證:

MX 2919 已取得可用於生產食物接觸的消費性產品。

EU: Directive 2002/72/EC from 2002-08-06

Directive 2005/79/EC from 2005-11-11

儲存:

存放於 10~30°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意: 此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機: 1350-9624401, 1382-5211745

第1頁, 共1頁 (第一版 2009.07)