

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

鐵氟龍包覆 PE 蠟 MXF 9510D

規格：

成份	:	微粉化鐵氟龍蠟包覆 PE 蠟		
色相	:	白色		
形狀	:	微細的粉末		
粒徑		最 小	最 大	
			99%<10 μ m	
融 點	:	102 $^{\circ}$ C	112 $^{\circ}$ C	(PE 蠟)
		320 $^{\circ}$ C	340 $^{\circ}$ C	(PTFE)
穿 透 性	:	1.5 dmm	2.5 dmm	(PE 蠟)
			0.5 dmm	(PTFE)
密度(23 $^{\circ}$ C)	:	0.94g/cm ³	0.95g/cm ³	(PE 蠟)
		2.15g/cm ³	2.25g/cm ³	(PTFE)

用途：

MXF 9510D 是圓球形的 PE 蠟包覆 PTFE 蠟，不管是否高密度 PTFE 都留在表面。因此 MXF 9510D 能增加耐刮傷及耐磨擦阻力以及增加塗料的疏水性質。

MXF 9510D 用於凹版(gravure)及平版(offset)更具下列效果：

1. 像 PE 蠟能增加耐磨擦及耐刮傷阻力
2. 像合成蠟(FT)能增加耐刮損阻力
3. 極小的顆粒及狹窄的粒徑分佈
4. 圓球形的顆粒形狀，給予更亮麗的光澤
5. 低粉塵化的性質，增進安全性及容易操作，改善工作條件

儲存：

存放於 5~35 $^{\circ}$ C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。