

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 有機顏料分散劑 LUCRAMUL DA 229S

### 規格：

化學成份	：聚醚硫化酯
色相	：黃棕色
有效成分	：100%(固體)
PH 值(10%於硬水)	：4.5 ~ 6.5
黏度(60°C)	：500 mPa.s
密度(60°C)	：1.05g/cm <sup>3</sup>
離子性	：陰離子
熔點	：40°C
水中溶解性	：是

### 應用：

DA 229S 帶有典型錨鉤官能基(anchoring groups)，設計用於有機顏料、碳黑水性制配方，由於它陰離子的改性在水性配方中比非離子的芳基聚醚(aryl polyether)有增進顏料色漿更高穩定性及增加顏料色漿的稀釋能力。

### 參考配方：

項目	Wt %		
顏料 P.O.5	45.0	-	-
Heliogen Green L 8735 P.G.7	-	33.67	-
Cromophtal Violet GT , P.V. 23	-	-	25.0
分散劑 DA 229S	6.0	8.98	6.40
低起泡性潤濕劑 WT 100	1.5	-	-
水	35.6	57.35	68.60
PEG 400(3 : 1)	11.9	-	-
Total	100	100	100
分散劑/顏料	2.7%	26.7%	25.6%

DA 229S 在室溫下為固體，需要預先溶解於水中。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣原裝桶內，2 年保質期。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。