

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

水性鹼溶脹型增稠劑 TW-1560

規格：

外觀	：	白色不透明乳液
固成份	：	28±1.0%
黏度(Brookfield,RVF,#1,10rpm,30°C)	：	< 50cps
pH 值	：	3.0±0.5
Tg 點	：	約 22~25°C
比重(25°C)	：	1.06±0.02

特性：

TW-1560 是一種高分子量壓克力共聚型的水性增稠劑。它容易操作使用。用於水性油墨、接著劑、塗料、顏料分散體及樹脂乳液增加黏度。

TW-1560 是一種鹼性膨脹型的產品，它必須中和到 pH 值 8.0~9.0 才能發揮最大功效。它具有下列特性：

1. 低黏度、容易操作與壓克力乳液的混合性佳。
2. 在鹼性媒介中快速增稠，增黏性極佳。
3. 增稠溶液及乾膜是透明且淡色相。
4. 能防止沈降、creaming 及 syneresis。
5. 具有良好的耐水性及機械安定性。

應用：

TW-1560 可以在現場中和後直接加入塗料或乳液中來增稠。也能事前用水先稀釋到 5% 固體份，最好用鹼性化學品如氨水、NaOH 溶液或 DMEA 加到水中使 pH 值到 8.0~9.0 再加入 TW-1560 攪拌分散膠體後使用。

添加量：

依成品要求的黏度調整用量。

包裝：

50kg/桶。

儲存：

存放在 5°C 以上。長期在低溫下可能會影響性能。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。