

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性增稠劑 TW-830

規格：

主成分	：非離子型聚氨酯聚合物
外觀	：透明液體
固成分	：25±1%
黏度(25°C)	：400~500cps
比重	：1.00±0.01
稀釋劑	：純水/BCS

特性：

TW-830 是一種屬於增稠與流變兼具的雙功能聚氨酯增稠劑。此增稠劑對於水性合成樹脂乳液與水性塗料的黏度與流變性有極佳的穩定度。TW-830 使用在水性塗料中能夠在增加黏度的過程中，提供客戶產品所需的平坦性及操作的流動性。此增稠劑以鈹為觸媒作合成。它具有下列特性：

1. 對塗膜的耐水性和光澤影響小。
2. 提高黏度效率快且黏度變動性小，對塗膜流動性佳。
3. 抗滾塗飛濺，對 PH 不敏感。

應用：

1. 水性塗料。
2. 應用於皮革接著層，對接著特性影響小。

使用方法：

1. 對全量添加 0.2~3.0%，建議每批次添加可先以小量測試其增黏效果再行確定添加量。
2. 應用時可添加其它助劑搭配使用，達到需使用的效果。
3. 可使用脂肪醇-聚氧乙烯醚做稀釋。

包裝：

20 公斤、200 公斤/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。