

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

水性增稠劑 TW-A760

規格：

外觀	：淡黃色乳液
固成份	：30 ± 2%
黏度	：20000±5000cps (RVT, #6, 5rpm)
比重(25°C)	：約 1.06
pH 值	：7.5~8.5
氣味	：微氨水味道

特性：

TW-A760 是一種壓克力共聚合型的水性增稠劑，適用於水性樹脂產品的增稠，特別是印花漿的調製。TW-A760 可以直接加入要增稠的系統中使用或是先與水混合增稠後再與樹脂混合，不需高速攪拌。TW-A760 具有下列特點：

1. 非常容易使用，快速增稠。
2. 效果良好，施工性佳。
3. 耐電解質，不滲邊。
4. 顯色均勻，鮮豔。
5. 適用範圍廣。

使用方法：

水與適當比例的 TW-A760 先混合增稠，再加入印花樹脂、顏料和其他的添加物攪拌均勻即可。

應用參考：

水	：93.0
增稠劑	：3.0
混合均勻黏度約 50000cps (RVT, #6, 5rpm)	
再加入下列	
印花樹脂	：3.0
顏料	：1.0
印花漿黏度約 20000~25000cps (RVT, #6, 5rpm)	
以上四種顏料一起混合，攪拌均勻亦可，顯色性和施工性都很好。	

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。