

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

低起泡性底材潤濕劑 LUCRAMUL WT 500

規格：

| | |
|-------------|-----------------------|
| 化學成份 | ：脂肪酸聚乙烯、聚丙烯乙二醇醚 |
| 離子性 | ：非離子 |
| 有效成份 | ：100% |
| 色相 | ：無色液體 |
| 密度(20°C) | ：1.0g/cm ³ |
| 黏度(20°C) | ：55 mPa.s |
| pH 值(1%於水中) | ：5.0 ~ 7.0 |
| HLB 值 | ：8.7 |
| 水中互溶性 | ：是 |
| 有機溶劑互溶性 | ：對大多數有機溶劑互溶 |

特性：

1. WT 500 是一種非矽利康低起泡性的潤濕劑有**中度降低靜態和動態表面張力**，能用在**水性和溶劑型系統**做為一種潤濕劑。
2. 在大多數的有機溶劑和水有良好溶解性和寬廣相容性。

用量：

總配方量的 0.5~3.0%，最佳用量依據應用、配方及所要性能測試決定。

包裝：

1000kg/桶

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，保質期 24 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。