

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

低起泡性底材潤濕劑 LUCRAMUL WT 600

規格：

化學成份	：醇聚已二醇醚。
離子型	：非離子型。
有效成份	：100%
外觀	：無色液體。
密度(20°C)	：0.9~1.0g/cm ³
粘度（20°C）	：90MPa.s
PH 值（1%水溶性）	：5.0~7.0
溶解性	：與水可相溶
與有機溶劑相溶	：異丙醇.DPnB.丙二醇單甲醚乙酸酯.BAC.二甲苯.白精油.溶劑 #200ND.葵花油.茶油

特性：

1. LUCRAMUL WT 600 是一種低起泡的底材潤濕增強劑(synergist)，有強降動態表面張力。
2. 能用於溶劑型及水性系統，可以降低動態表面張力。
3. 由於廣泛的相容性及溶解能力，也可以當作非極性到極性有機溶劑的共溶劑。
4. LUCRAMUL WT 600 可以改善顏料的分散性。它不含 APEO、VOC、無溶劑。LUCRAMUL WT 600 有親水性官能基和疏水性官能基的特殊化學結構，因此可以用在分散有機顏料、無機顏料和碳黑。它減少顏料濃縮物的黏度、提供高穩定性、簡易化顏料的分散性。LUCRAMUL WT 600 也對動態表面張力有很大的影響。
5. LUCRAMUL WT 600 可增加顏料的濕潤性、分散降黏，增強著色力 (color strength)及穩定性。

用量：

最佳用量需取決於不同應用.配方等，使用前測試決定。。

包裝：

1000KG/桶。

儲存：

存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~35°C 之間，至少可以存放 24 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第 1 頁，共 1 頁（第三版 2018.02）