

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

## 滑爽、防穴口、抗貼黏、耐磨損劑 S-1144

### 規格：

外觀	：透明液體
有效成份	：100 %
黏度(25°C)	：2000±1000cps
色度(Gardner)	：≤2
比重(25°C)	：0.99
反射指數	：1.44
稀釋劑	：異丙醇（IPA）、丁基乙二醇（B.G）、醋酸丁酯（BAc）、二甲苯可稀釋

### 特性：

S-1144 是一種 100% 活性份聚醚矽氧烷共聚合體，可使用在油性、水性及能量硬化塗料（UV、烤漆）和油墨，可消除火山口、增進平滑、抗貼合性和流平性，同時增強耐磨性，防止浮色不影響重塗性。

### 添加量：

建議添加量為總配方重量的 **0.05~1.0%**。

S-1144 可當原液使用或與適當的溶劑稀釋後添加於塗料中。

### 包裝：

20KG/桶、200KG/桶。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。