

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

滑爽、防穴口、抗貼黏、耐磨損劑劑 S-1864

規格：

外觀	：	透明液體
色度(Gardner)	：	≤1
有效成份	：	100%
黏度(25°C)	：	400~800cps
比重(25°C)	：	1.02
反射指數	：	1.44
稀釋劑	：	水、BAC、異丙醇(IPA)、丁基乙二醇(B.G)、醋酸丁酯(BAc)、二甲苯可稀釋

特性：

S-1864 是一種 100% 活性份，含 **carbinol** 官能性聚醚矽氧烷共聚合體，主要用於改善流平性、滑度，同時防止火山口及抗回粘。

添加量：

1. **S-1864** 可使用在油性、水性及能量硬化塗料 (UV、烤漆) 和油墨，可消除火山口、增進平滑、抗貼合性和流平性、增強耐磨性、不影響重塗性。
2. 建議添加量為總配方重量的 **0.05~1.0%**。
S-1864 可原液或適當的溶劑稀釋後添加於塗料中。

包裝：

20kg/桶、200kg/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

備註：此產品含 REACH SVHC 第 19 批中的以下物質，但含量小於 0.1%，符合 REACH。

Decamethylcyclopentasiloxane (D5) – Cas no. 541-02-6

Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) – Cas no. 540-97-6

Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) – Cas no. 556-67-2

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。