

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

底材濕潤滑爽、防穴口、抗貼黏劑 S-1952

規格：

外觀	：透明液體
有效成份	：100%
黏度(25°C)	：900cps
色度(Gardner)	：最大 3
比重(25°C)	：1.04
反射指數	：1.44
稀釋劑	：水、異丙醇、乙醇

特性：

1. S-1952 是一種聚醚矽氧烷共聚合體，可使用在油性、水性及無溶劑塗料，可降低表面張力、改善濕潤、增進平滑及增加光澤，同時可抗火山口及具有抗黏特性。
2. S-1952 與所有塗料系統都有良好的相容性。

添加量：

建議添加量為總配方重量的 0.05~1.0%。

包裝：

20kg/桶、200kg/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁 (第三版 2023.03)