


安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

聚醚改性含 OH 基反應性矽利康聚合物 SOH-3101D

化學結構式：



規格：

外觀	：混濁液體
有效成份	：100 %
色度(Gardner)	：1
比重(25 °C)	：1.04
黏度	：150~400 cps
與水溶解性	：可分散
流動點	：12 °C
閃火點	：> 100 °C
折射率	：1.441
羥值(OH 值)	：65~75

特性：

1. 100%末端有 2 個活性聚醚 OH 基矽利康聚合物，可在水中自乳化及分散在許多溶劑裡中。
2. INCI 名稱為 PEG-10 Dimethicone。
3. 以活性羥基(OH 基)封閉末端基，可以加到各種有機系統來改善表面特性，例如：耐磨性、抗回黏及柔軟性。
4. 對纖維及金屬提供潤滑作用。
5. 能與異氰酸酯、環氧基和其他的化合物反應來改性樹脂和塗料。

添加量：

0.05~3.0%。

包裝：

20KG、200KG。

儲存：

原裝未開封桶存放於 15~40°C 環境，保質期為 3 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁 (第四版 2023.02)