

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性 PP 密著劑 CP-4800W

規格：

外觀	：淡棕色液體
固體份	：30.0 ± 2.0%
氯化含量	：14~18%
PH 值	：7.0~9.0
粘度(25°C)	：5~30mpas
平均粒徑	：< 1.0um
閃火點(密杯)	：無
成膜性質	：透明

特性：

1. CP-4800W 是一種水性的 CPO 乳液，它非常適合做為 primer 用，對 PP 材料有極佳附著力。
2. CP-4800W 與某些水性壓克力乳液（例如：Joncryl J-390、J-632、J-711、J-790、J-840）相容佳，使用前先測試。

應用：

PP 的 primer 用。

儲存：

存放於 5~30°C 室內陰涼乾燥處,避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。