

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

水性氯化 PP 密著劑 WCP-1415

規格:

外觀	:	乳白色
固體份	:	30.0±1.0%
PH 值	:	6~9
粘度(25°C)	:	5~30 mPa.s
粒徑	:	<1.0um
分子量	:	110000
氯化程度	:	15%

特性:

WCP-1415 是一種高分子量、低氯化程度的水性氯化 PP 密著樹脂。在 90°C 溫度烘烤下有更好的附著力、耐水性、耐溶劑性。在 120°C 烘烤下耐汽油性極佳。

包裝:

180kg

儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。