

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性腐蝕抑止防銹劑 CI L2

規格：

外觀：透明微濁黃棕色液體

密度(20°C)：1.23~1.27

PH 值(20°C)：7.4~8.0

特性：

CI L2 是一種不含亞硝酸鹽且基於不同的腐蝕抑制劑分子，例如：醇胺、硼酸鹽與磷酸鹽的配方液，是閃鏽抑止劑。此協同混合物有下列性質：

1. 可立即於金屬表面上形成保護層，並在塗層的乾燥期中避免腐蝕現象。
2. 該塗層在金屬的表面接著性增加。
3. 對於鐵、鑄鐵與鋼具有抗腐蝕之作用，不會攻擊鉛、銅、鋁和鋁合金。

應用：

CI L2 是親水性液體，容易與水迅速混合，且與水性系統擁有很好的相容性。

1. 在塗料生產時和儲存期之緩腐蝕、抑止劑。
2. 可在塗層應用中，當作閃鏽添加劑。

添加量：

建議添加量為總配方重的 0.5%~2%

儲存：

存放於 10~30°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。可能有結晶，不會影響產品的效用。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。