

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 雙成份複合型閃鏽抑止劑 CI-L8NF、CI-L8AF

### 規格：

	CI-L8NF	CI-L8AF
外觀	：清澈至黃色的液體	清澈至黃色的液體
密度(20°C)	：1.17~1.23	1.13~1.19
pH 值(20°C)	：8.4~9.0	9.5~10.5
相容性	：可與水相容	可與水相容

### 特性：

1. CI-L8NF 和 CI-L8AF 是一種雙組份的腐蝕抑止劑。單組份的 CI-L8NF，是無亞硝酸鹽和含有胺。CI-L8AF 是無胺和含有亞硝酸鹽。此兩成份都無 VOC(揮發性有機化合物)，應用於鐵、鑄鐵和鋼的高性能鏽蝕保護。
2. CI-L8NF 和 CI-L8AF 建議用於水性防腐蝕底漆和塗料，例如：丙烯酸、苯乙烯-丙烯酸酯、聚氨酯或 2K-環氧樹脂。

### 應用：

CI-L8NF 及 CI-L8AF 使用時不需要預先混合，每個成份都必須單獨分開添加。建議在加入增稠流變劑前加入。

### 添加量：

每一成份建議添加量為總配方重的 0.1~0.2%。

### 儲存：

存放於 5~30°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。