

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

腐蝕抑止防銹劑 CI LNF2

規格：

外觀	：無色到黃色液體
密度(20°C)	：1.20~1.24
pH 值	：8.0~8.4

特性：

CI LNF2 是一種由 alcanolamine 鹽和有機助劑所組成，在水中任何比例可溶、不起泡、無 VOC 及無亞硝酸鹽，其防蝕效果是立即建立在有機保護膜和金屬表面鈍化作用。

應用：

CI LNF2 特別建議用於水性防腐蝕底漆，例如：壓克力(純或苯乙烯-/乙烯基)、聚氨酯(PU)和 2 組份環氧系統，針對鋼、鑄鐵、鐵、鋁、銅、銅合金和鋅特別有效。

添加量：

建議添加量為總配方重的 0.6%。

儲存：

存放於 10~30°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。