

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站:www.twanfong.com

腐蝕抑止防銹劑 CI LNFA4

規格：

外觀	：無色到黃色液體，微起泡性
密度(20°C)	：1.02-1.11
pH 值(20°C)	：7.7-8.3
活性物質含量	：65%

特性：

CI LNFA4 是一種有機酸和防腐蝕鹽的水溶液，在水中任何比例可溶。用於所有水性塗料，例如：丙烯酸、苯乙烯或醇酸乳化樹脂，用於鋼，鐵，鋁，鋅表面的防蝕。

添加量：

建議添加量為總配方重的 0.4%~1.0%。

儲存：

存放於 10~30°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。