

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性腐蝕抑止劑 CI-L42

規格：

外觀	: 淡黃色，不起泡的透明液體
密度(20°C)	: 1.25~1.31
PH 值(20°C)	: 8.2~8.8
有效成份	: 70%
易混合性	: 與水在任何比例易混合

特性：

CI-L42 是一種無亞硝酸鹽，醇胺鹽型的腐蝕抑止劑。CI-L42 在金屬表面藉著形成一個鈍化層，得到水的排斥和避免腐蝕，增進塗料系統在金屬表面的附著力。

CI-L42 對鐵，鑄鐵，鋼和輕金屬像鋁是有效的，它不會攻擊鉛，銅和銅合金。

應用：

CI-L42 是一種親水性液體，建議用在水性塗料系統，它也能應用在氣溶膠噴霧罐(aerosol)做為鍍錫板包裝保護作用。

用量：

總配方量約 0.5%

儲存：

存放於 10~30°C 內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源，在原裝緊密桶內有 12 個月保質期。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。