

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

多種金屬用水性鏽蝕抑制劑 G50 F

規格：

化學成份	：	聚羧酸的聚氧烯衍生物(polyoxyalkenyl derivate)
外觀	：	褐色黏稠液體
固成份	：	100%
比重	：	0.97 ± 0.2 g/ml
pH 值(1%於水中)	：	7.8 ± 1.0
溶解性	：	水中可乳化或溶於水性塗料

應用：

G50 F 是一種閃鏽抑制劑(flash rust inhibitor)結合長效腐蝕抑制劑，可保護多種金屬尤其是鐵和鋼。可在水性塗料混合過程中任何階段加入攪拌。G50 F 也可用來乳化過量 G50 以增進長期腐蝕保護作用。G50 F 也可搭配 G50 wb 一同使用。

添加量：

暫時性腐蝕保護：2.5~5.0%溶在水中
水性塗料：1.0%可抑制閃鏽，並改善塗料長期防鏽

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第 1 頁，共 1 頁 (第二版 2012.11)