

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

## 抗刮、耐磨、抗污、防貼合蠟漿 ADIWAX 630

### 規格：

外觀	：乳狀黃色至棕色液體
固成份	：40%
pH 值	：9
密度	：1.0 kg/cm <sup>3</sup>
融點	：60~110°C
離子性	：陰離子
成份	：改性 PE 蠟
乙氧烷基酚 (APEO)	：沒有
甲醛	：沒有
重金屬	：無
多酚類	：無
危害性物質限制指令 (RoHS)	：無
美國食品藥品監督管理局 (FDA)	：無

### 特性與應用：

1. 是一種不含 APEO 的 PE 和石蠟的乳化蠟。
2. 具有良好的抗刮、滑性和耐磨特性。和聚合物水分散液、可塑劑、平坦劑、消泡劑和界面活性劑等有很好的相容性
3. 在水性油墨、木器漆有很好的抗刮、抗沾黏和抗污染並提升滑性。
4. 建議用於木器漆、拋光和皮革塗飾，添加量根據應用在 3-10%。
5. 因提供很好的分散性可在任何階段添加。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。