

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

疏水爽滑抗回黏水性蠟液 ADIWAX AG 22/35

規格：

| | |
|------|-------------------|
| 外觀 | ：乳白色液體 |
| 乾固份 | ： 34~36 % |
| pH 值 | ：9~11 |
| 密度 | ：0.900~1.100 g/mL |
| 平均熔點 | ： 60~65°C |

特性：

- 1.ADIWAX AG 22/35 是一支以改質石蠟煙為基礎的水性乳液，不含壬基酚。
- 2.ADIWAX AG 22/35 是一支非離子乳液，在疏水性、爽滑及抗回黏性之間取得良好平衡。
- 3.ADIWAX AG 22/35 與乳液樹脂、分散液及所有常見的塑化劑、水性塗料用助劑可相容。
4. **ADIWAX AG 22/35 應用於水性墨水、木器光油、皮革成品可提供優異疏水性、抗回黏性及爽滑。**

應用：

ADIWAX AG 22/35 建議用於木器、皮革成品、拋光。

建議添加量：

添加比例取決於塗料配方和所要求的最終性能。**一般添加量為總配方的 1~5%。**
ADIWAX AG 22/35 可直接加入到最終製程步驟，提供良好、快速地攪拌。

包裝：

100kg/桶、1000kg/桶

儲存：

避免霜凍及陽光直射。密封原裝桶儲放在 5~35°C 下，保質期自生產日起 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。