

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

消光、抗刮損乳化蠟 ADIWAX H350

規格：

外觀	：乳白色液體
固成份	：38.5 ± 1.0%
pH 值	：7.5~8.5
密度	：1.0 kg/cm ³
融點	：120 ~ 140°C
粒徑	：Max 25mu
離子性	：非離子型
成份	：PE / PP 蠟
危害性物質限制指令 (RoHS)	：遵守
美國食品藥品監督管理局(FDA)	：無效

特性與應用：

1. ADIWAX H350 不含 APEO、甲醛、重金屬、多酚類。
2. ADIWAX H350 是一種水性快乾的消光蠟。
3. 能用於消光且具有很好的抗刮、滑感、抗污染的效果。
4. 適用於 1K、2K 的水性樹脂。
5. ADIWAX H350 於研磨過程中添加有最好性能，也能於 Let-down 時添加，需要良好攪拌。
6. 建議添加量約為配方總量的 1 ~ 3 (%)。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。