

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## Lamberti(寧柏迪)水性、油性蠟漿資訊

### 水性蠟漿：

品名	蠟之種類	固成份 (%)	熔點 (°C)	特性	極性	相當品
630	Paraff-PE 改性	40	60~110	撥水、平滑、防貼合、抗刮、抗污染。	陰離子	Aquacer 533 (用 H606F 更有效)
AG22/35	混合氧化 PE/Paraffin 蠟	35	50~105	撥水、抗回黏、平滑。	非離子	
C 100-W	高密度 PE 蠟	35	130	抗刮傷、滑度、防貼合	非離子	(用 H606F 更有效)
C 150-W	混和蠟	35	50~130	抗刮傷、滑度、防貼合	非離子	
H02	低分子乙烯蠟	34	105	平滑手感、抗污染 <b>對銀漿有定位排列效果。</b>	非離子	Aquacer 503
H05F	高密度氧化 PE 蠟	35	130	膜硬、抗回黏、耐刮傷、 <b>防沈性。</b>	非離子	Aquacer 552
H18	高分子 PP 蠟/馬林酸酐	35	153	止滑	非離子	
H19F	巴西蠟	25	85	抗回黏、平滑、高光、拋光、抗刮損。	非離子	Aquacer 510
H20	高密度 PE 蠟	30	80	薄膜硬度、平滑	非離子	
H30F	巴西蠟	30	85	抗回黏、平滑、高光、拋光、抗刮損。	非離子	
H606F	PE&結晶蠟	35.5±1	80	疏水、抗貼黏、滑爽。非常適合水性 UV 應用。不影響光澤	非離子	Aquacer 531/537 539、Waxmul 110
H350	聚烯烴蠟 (PE/PP)	38.5	120~140	增硬、抗刮傷、平滑、抗污染、 <b>消光佳。</b>	非離子	Aquacer 208
HP	石蠟(paraffin)	45	52~56	撥水劑、低熔點、 <b>擦焦皮</b> 、抗回黏性、滑度。	非離子	
SUPERSLIP H	混合多種蠟	26		膜硬、抗刮、平滑	陰離子	Aquacer 535/537

### 油性蠟漿：

品名	蠟的種類	固成份 (%)	熔點(°C)	特性	溶劑	相等品
DSP 28	高分子 PE 蠟	14		消光、硬度手感	二甲苯/BAC	CERAMAT 151
DSP 100	高分子 PE 蠟	14	105	消光、手感、sticky	BAC (無芳香族溶劑)	
DSP MATT120	高密度 PE 蠟	17	136	手感、 <b>消光、耐刮傷</b>		CERAMAT 258
DSP 220	天然蠟/合成蠟混合	22	-	木器面漆保護	非芳香族 碳氫溶劑	
DSP 1596	PE 蠟	9.5±1	90	鋁銀漿定向排列、珍珠膏.平光粉極佳防沉劑	二甲苯	CERAFK 106
DSP 1649	棕櫚蠟	9±1	83	滑度、耐刮傷性 用於罐頭&捲材塗料		
DSP SL6101	PE 蠟	6	100	易操作、消光、柔軟手感	石油溶劑	
Aditix M60	PE 蠟	25±1	100	防垂流、防沉降	二甲苯	Rheox MPA60

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 一般應用：

ADIWAX 是一系列乳化蠟，適用於一般的水性系統，改善塗膜性質，例如抗回黏、耐刮傷性、耐水性等等。

630	: 加 4% 到 1K 或 2K 水性塗料， <b>有很高耐刮傷性滑度及耐磨擦</b> 。相當於 BYK AQUACER 533。
AG22/35	: 混合蠟， <b>兼具耐刮和撥水特性</b>
C 100-W	: 形成亮麗塗膜， <b>有高抗刮傷性及粉塵 pick-up</b> 。用於水性塗料、工業木器漆、透明性及有顏色的室內木地板漆。
C 150-W	: 形成亮麗塗膜， <b>有高抗刮傷性及粉塵 pick-up</b> 。用於水性塗料、工業木器漆、透明性及有顏色的室內木地板漆。
H02	: <b>有很好的爽滑觸感及輕微消光效果</b> ，用於皮革及木器漆。相當於 BYK AQUACER 503。
H05F	: 高熔點 PE 蠟、 <b>高光澤、高硬度、抗回黏、耐刮傷</b> 。相當於 BYK AQUACER 522。
H606F	: 可用於水性油墨、木器噴塗、皮革塗飾， <b>給予超級疏水阻力、抗貼黏性和滑爽</b> 。非常適用在 UV 應用，照光後不會變白。
H19F(25%)/H30F(30%)	: 巴西蠟應用於拋光。相當於 BYK AQUACER 510。
H350	: 特別適用於耐刮傷、 <b>增硬度、高消光作用</b> 。相當於 BYK AQUACER 208。
SUPERSLIP H	: <b>可改善抗刮傷</b> 和平滑。相當於 BYK AQUACER 537/535。

ADIWAX 系列可在任何生產過程添加、在正常攪拌下，可完全混合均勻，一般添加 2~8%。