

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 水性蠟漿 Deuresin WE 1515

### 化學性質：

水分散型的圓形微粉化非極性聚乙烯蠟

### 用途：

水性塗料(木器、汽車、工業塗料、2 片罐塗料)和印刷油墨(凹版、凸版)

### 特性：

1. 增加抗污、耐刮傷、防貼合性。
2. 非常高的硬度、可增加耐磨損性。
3. 防金屬刮傷。
4. 改善再印刷性。
5. 增加砂磨性。
6. 改善對溫度的穩定性，高熔點。

### 優點：

1. 圓型外表的蠟粒子。
2. 保證粒徑 99%  $< 15 \mu\text{m}$  和平均的粒徑分布。
3. 非常細的粒徑可用於薄塗膜。
4. 比 WE 0825 硬。
5. 比 WF 5010 軟。

### 規格：

色相：白色

形狀：液體

	最小	最大	
固體成份	44%	46%	
粒徑	99% $< 15 \mu\text{m}$ 50% $< 6 \mu\text{m}$		
融點	120°C	130°C	
乳化劑系統	陰離子		
PH 值	6	7	
儲藏	+6°C	+28°C	避免結凍和溫度超過 40°C

### 安全性：

該產品不須危險預防準備。

符合 1999/45/EC 條文 2127，參閱 Material Safety Data sheet。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。