

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區永春路 11-8 號 TEL:886-4-23861866 (代表) FAX:886-4-23862966

UV 光起始促進劑 UVA-115

簡介：

UVA-115 為含有反應性胺的添加劑，通常用於 UV 乾燥塗裝中加快反應速度所需要更多游離胺的增效劑。當 UVA-115 與其它光起始劑混合使用，可加速表面乾燥速度及具有低色相、低黏度、低揮發性及改善穩定性等特質。

規格：

外觀	：黃色液體
味道	：輕微阿摩尼亞味
色相(Gardner)	：最大 2
黏度(25°C)	：20 mPas
揮發物	：0.5%
Draize P11	：2.2
凝固點	：<5°C
密度	：0.99 g/cm ³
固成份	：>99.5%
刺激性 OECD	：0

特性：

1. 可加快表面乾燥速度。
2. 低氣味塗裝。
3. 表面不會有胺移層(migration)。
4. 不與胺及有機溶劑產生反應。
5. 高光澤塗裝。

溶解度：

與水不相溶，與大部份有機溶劑相溶，及 UV 塗裝工業中所用不飽和聚合物，預聚合物、單體、樹脂相溶。

應用：

可用於 UV/EB 塗裝系統，若與 UV-OMB 搭配使用會有較舒服的氣味。

1. UV 上光油。
2. 絲印油墨及凹版油墨。
3. 木器填充底料與面漆。
4. 紙張及塑膠上透明塗裝。
5. 有顏色的塗裝。

儲存：請放置於陰暗乾燥地方。

包裝：鐵桶 200kg 裝。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。