

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區永春路 11-8 號 TEL:886-4-23861866 (代表) FAX:886-4-23862966

UV 硬化促進劑 UV-P200

規格：

外觀	：淡黃色
組成	：胺基丙烯酸酯
官能基	：2
黏度	：100~200cps
有效成份	：100%
閃火點	：>120°C

特性：

UV-P200 是一種單體型之胺基丙烯酸酯，中黏度、低味道、色度低、低黃變、安定性佳，主要用於紫外線乾燥塗料之促進劑，提升塗料之乾燥速度。

應用：

用於紫外線硬化塗料當光起始劑之促進劑，與二苯酮(Bp)併用，添加量 Bp/UV-P200 為 1/3(wt/wt)，可提高塗料之硬化速度，增加塗膜之曲折性。

包裝：

20 kg/200 kg

儲存：

請保存於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射並遠離火氣。保存期限為出廠後 3 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。