

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

UV 用滑爽、耐磨損劑 S-193

規格：

外觀	：透明微濁液體
有效成份	： 100%
黏度(25°C)	：900 ± 400cps
比重	：1.07
色相(Gardner)	：≤3
稀釋溶劑	：酮類、二甲苯、異丙醇、Methylene Chloride

特性與應用：

1. S-193 是一種 100% 的聚醚改性矽酮共聚合物，主要用於紫外線(UV)、電子束(EB)硬化系統中，強化深度、減少磨擦係數提高滑度、耐磨損性。
2. 同時在水性塗料中也可以做為消泡劑。

添加量：

1. 在 UV 和 EB 硬化系統中添加量為配方總重量的 0.5~2.0%。
2. 在水性系統中，作消泡劑使用時，添加量為配方總重量的 **0.1~0.5%**。

包裝：

20 kg/桶、200 kg/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。