

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

平滑平坦底材濕潤劑 S347

主要成份：

聚醚變性的聚硅氧烷共聚合物。

規格：

有效成份	: 100%
黏度(25°C)	: 400~800 cps
反射指數	: 1.44
比重(20°C)	: 1.03±0.01 g/cm ³
閃火點	: 150°C 以上

特性：

1.S347 是一種非常有效的聚硅氧烷平滑劑，在塗料系統有下列特性：

- 增加耐磨擦、抗刮損性及抗回黏。
- 濕潤臨界底材—破矽利康防止火山口。
- 改進對灰塵、噴漆塵屑的接受性，而容易去除、提高抗污染性。
- 減少空氣通風(氣)時的敏感性，不易起桔皮。
- 增加光澤。

2.在印刷油墨有下列效果：

- 給予防貼合作用。
- 減少磨擦。
- 濕潤臨界底材。

應用：

S347 用於無溶劑型塗料系統，或特殊要求溶劑的系統，也可用於溶劑型及胺中和水稀釋型的醇酸樹脂系統及 UV 硬化系統。

添加量：

塗料全重量的 0.05~0.5%

包裝：

25kg/桶

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。