

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

矽利康壓克力反應型預聚合體 SAC-3800

規格：

外觀	：透明到微濁液體
比重(25°C)	：0.94
色相(Gardner)	：最大 4
黏度(25°C)	：5~30cps
有效成分	：100%
分子量(MW)	：780
當量(EW)	：780

特性：

- 1.SAC-3800 是一種 100%反應性(單官能基型)的壓克力矽利康的預聚物，主要用於改善壓克力聚合體的表面物理性質，也可用於 UV 塗料系統。
- 2.SAC-3800 在聚合反應階段藉由參與其反應成為聚合體的結構。此特性可應用在塗料、樹脂、塑膠產品特性的改善，例如：**提高滑度、抗貼合、耐磨性、表面滑順性(smoothness)、撓曲性、疏水性**，且因與聚合體鏈結構結合，使其具有永久性的效果。

用量：

1. 在聚合體的改質，建議用量 2.0~5.0%。
2. 在 UV 塗料用量 0.1~1.5%。

包裝：

20 kg/桶，200 kg/桶。

儲存：

在 10~40°C 下原裝密封桶保存，產品自生產日起 36 個月儲存期。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。