

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

水性氟碳撥水、撥油、防污劑 FC 6 RT

規格：

外觀	：灰棕色、低黏度
pH 值	：1.0~3.0
離子性	：陽離子
穩定性	：對結凍敏感，結冰後有不可逆特性

特性：

FC 6 RT 是一種水性氟碳撥水、撥油、防污添加劑，對人體及環境無危害。添加後直接塗佈於可吸水的材質上，產生立即及持久性的撥水、撥油效果。添加在水性矽樹脂及水性塗料內，可減少建築物外牆污染和吸水性。

應用：

FC 6 RT 不須稀釋，可直接添加在塗料製程中或在成品內。添加量建議原液的 1.0~5.0% (w/w)。建議應用於下列：

1. 水性塗料、矽樹脂塗料、礦物材質塗料。
2. 合成樹脂、矽樹脂灰泥、石膏(漿)。
3. 紡織品、建材防水撥水助劑。
4. 對於高吸收性材質，可以直接用未稀釋處理，可得到最高撥水性。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。原裝桶內可保存 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。