

# 安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

## 多孔性系統和礦物填充料用撥水劑 VARIPHOB SEAL 100

### 規格：

化學成份	：矽氧烷和胺官能性的聚矽氧烷的結合物
外觀	：混濁液體
活性份	：約 100%
密度	：1.0 g/cm <sup>3</sup>
燃燒點	：>100°C
粘度	：150 mPa.s
溶解性	：不溶於水

### 性質：

SEAL 100 是一種撥水劑，特別適用於多孔性和吸收性礦物地面。

SEAL 100 快速滲透作用導致底材快速撥水性，地面的孔(隙)洞不是封閉的，確定開放性使合浸底材有擴撒作用。

處理地面的毛細吸收能力是明顯減少，導致減少水吸作用。

### 應用：

SEAL 100 能未稀釋應用，特別適用於多孔性和吸收性地面，礦物填充料，SEAL 100 能最佳化用在下列：

1. 礦物吸收性灰泥漿系統。
2. 磚塊。
3. 石灰砂石。
4. 砂石。
5. 混凝土。
6. 珍珠岩。
7. 碳酸鈣 (CaCO<sub>3</sub>)。
8. 硫酸鈣 (石膏)。

### 用法：

SEAL 100 做為屋前面的撥水劑或做為礦物地面或礦物填充料撥水劑。

SEAL 100 藉流佈加工或藉刷塗富有應用，一種第二次的“濕對濕”應用絕對建議，以避免失敗的斑點。

珍珠岩、碳酸鈣和硫酸鈣 (石膏) 用 SEAL 100 處理給予一個疏水表面塗佈。

### 儲存：

在原裝桶緊密在 0~25°C 存放至少 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。