

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性疏水劑 VARIPHOB HP 200

規格：

化學成份	：胺官能性的聚矽氧烷，無溶劑
外觀	：透明，微灰白液體
PH 值	：6.0~7.0
比重（20℃）	：1.0
活性份	：約 100%
穩定性	：HP 200 對霜凍敏感，溫度低於冷凍點以下，不可逆變化將發生

性質：

HP 200 建議做為粉末性塗料系統的液體流水助劑。撥水性和塗料材料的耐水性藉加入 HP 200 來理想化。

應用：

HP 200 在末開稀的形式下加到粉末性塗料系統或混合過程的末段加入。HP 200 極適合做為下列疏水劑：

1. 在石膏型粉末混合。
2. 在水泥型粉末混合。
3. 用於石膏灰泥漿方面。

用量：

在粉末系統的 0.5~2.0%

儲存：

在原裝桶緊密在 0~25℃ 存放至少 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。