

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性石材撥水劑 MS 3000

規格：

外觀	：	無色至微霧狀液體
離子性	：	弱陽離子性
PH 值(10%溶液)	：	約 4.5
比重(20°C)	：	1.0 g/ml
有效成份	：	15%
穩定性	：	對冰點以下溫度敏感，並且不可逆。對 40°C 以上敏感。

特性：

MS 3000 是一種胺基改質的聚矽氧烷溶液，適用於木材和礦物材質的浸潤使用。它具有下列特性：

1. 不含氟碳成份，具有優異的礦物材質撥水性。
2. 使用 MS 3000 處理不會將底材孔洞阻塞，防水性和耐水性增加。用 MS 3000 處理的材料，能讓水蒸氣滲透及蒸發不影響底材。
3. 用 MS 3000 處理的表面，保留更長清潔及更容易清除，用 MS 3000 含浸處理的減緩微生物的成長，並且降低表面有機生物的成長。

施工：

MS 3000 應用為礦物材質表面和天然石頭的含量劑，它能用水在任何比例稀釋，為了得到較好的稀釋穩定性，建議用來稀釋的水調整 PH 值到 4.0~5.5。

應用：

MS 3000 最佳適合應用材質如下：

1. 天然石頭、砂岩石。
2. 紅磚、爐渣燒結磚塊等。
3. 混凝土面、磚塊。
4. 花崗岩、大理石等。

最佳用量必須依所要的效果及處理的表面調整，建議用水以 1：9 開稀使用，可以展現極佳荷珠效應(beading effect)，也可避免髒汙。可以用刷塗，在室溫下可以乾燥。

儲存：

存放於陰涼乾燥處，原廠密封桶可儲存 12 個月。使用前須先攪拌。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。