

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 防潮、抗壁癌處理劑 T-51

### 特性：

為水性甲基矽酸鹽化合物，在建築物及建材內特別有效防止牆壁內濕氣浮現、霉斑及壁癌之產生。

### 適用範圍：

適用材質廣泛(如：碎石、岩板、花崗石、紅磚、混凝土、水泥粉刷層、水泥製品磚、煤渣磚等)不論新舊牆面、版面、潮溼環境引起之表面溼氣、霉斑及壁癌之控制及消除。

### 使用說明：

- 1.先去內(外)牆面潮溼發霉鼓起之漆面、壁紙或霉斑。
- 2.預防及輕微壁癌白華之處置可塗刷一度待隔日乾燥做二次塗刷，即可有效控制。
- 3.嚴重壁癌特殊鑽孔施工法：
  - (1) 鑽孔直徑：1~1.6 公分。
  - (2) 鑽孔位置：水平及垂直方向各 10~20 公分距離鑽一孔，並且平行依序排列，視處理面積而定，鑽孔傾斜 30~45 度可防灌注本劑溢出。
  - (3) 鑽孔深度：
    - A.一般牆壁厚度之 2/3 深。
    - B.40 公分牆厚，一孔鑽牆厚 1/3，一孔鑽牆厚 2/3，依序施工。
    - C.40 公分以上牆厚，牆兩邊鑽孔，一孔鑽牆厚 1/3，一孔鑽牆厚 2/3，依序施工。
  - (4) 注射針直徑 0.5~10 號，可用手動或機械灌注，低壓及長時間注射是必要的。機械注射須用封圈壓住，防止藥劑溢出，灌注至鑽孔內藥劑填滿並且流出為止。
  - (5) 用量：通常 4~20 公升/平方公尺，依現場構造物而定。
  - (6) 施工完畢：須待表面乾燥後用水泥砂漿封閉鑽孔，待牆面確認乾燥後再油漆，或其他後續裝修。
  - (7) 注意事項：避免濺濕傢俱及鋁合金製品。

### 包裝：

25Kg/桶。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁 (第二版 2023.09)