

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性撥水劑 VARIPHOB MF A

規格：

化學性質	：改性的胺官能性聚矽氧烷
外觀	：奶白色液體
PH 值	：7.5~9.0
活性份	：約 50%
比重(20°C)	：約 1.0 g/ml
穩定性	：對霜凍敏感，溫度低於冷凍點以下不可逆變化將發生。

性質：

MF A 在水性塗料系統做為撥水劑使用或是直接應用在吸收性地面，MF A 在應用塗佈材質上導致較早及永久性撥水性。MF A 的撥水性在屋前面減少污染性及減少水份吸收作用。用很低的乳化劑使得 MF A 特別有效。

應用：

MF A 在水性塗料系統生產末段時依未稀釋形式加入，假如立即做 Primer 施工，MF A 能用水開稀到 1.0% 活性份使用。

MF A 極適合於下列：

1. 矽樹脂塗料。
2. 矽酸鹽分散液和石灰石塗料分散液。
3. 合成樹脂、矽利康樹脂和矽酸鹽灰泥。
4. 水性撥水、疏水劑。

用法：

MF A 未開稀形式用到水性塗料系統，建議總配方的 1.0~3.0%，用做撥水劑 Primer 有良好儲存性，建議用 1 份：9 份水開稀。

儲存：

在原裝桶緊密在 0~25°C 存放至少 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。