

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

混凝土、鹼性地面撥水劑 VARIPHOB MS 1000

規格：

化學性質	：水溶性、矽烷和聚矽氧烷的無溶劑乳液
外觀	：奶白色液體，較高粘度
PH 值	：7.5~9.0
粘度	：100~1700 mPa.s
比重(20°C)	：約 0.98 g/ml
活性份	：約 55 %
穩定性	：對霜凍敏感，溫度低於冷凍點以下不可逆變化將發生。

特性：

1. MS 1000 做為吸收材料、礦物地面的撥水劑。
2. MS 1000 強烈減少已處理地面的毛細吸收能力，但不會封閉孔洞，保留建築材料的撥水劑水蒸汽擴散能力。
3. MS 1000 有極佳滲透能力且導致快速形成撥水性。
4. MS 1000 能用做 Primer，在足夠乾燥時間後或撥水地面後能再塗佈。

應用：

MS 1000 能純應用或用水開稀 1：9 使用。MS 1000 適用於礦吸收性地面，例如：混凝土、石灰砂石頭、磚塊或礦物吸收性灰泥、砂石頭(沙岩)。

添加量：

MS 1000 用自來水開稀到 1：9(水)，用於強吸收性地面，所需要水數量依據地面的吸收能力。稀釋液藉流塗加工或飽和刷塗應用，建議用雙“濕對濕”應用，以避免失敗。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。