

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區永春路 11-8 號 TEL:886-4-23861866 (代表) FAX:886-4-23862966
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

油性耐候性高級建材防護漆 AC 2401/50

規格：

外觀	：清澄液體
粘度 (25°C)	：Z ₂ ~Z ₅
色數 (APHA)	：≤1
固成份	：50.0±1.0%
酸價	：≤3.0
溶劑	：甲苯、二甲苯

特性：

AC 2401/50 具有優異耐候性、耐黃變性、耐水性、耐鹼性、光澤保持率佳。
乾燥性 (3mil, 25°C/玻片) 指觸：7 分鐘，全硬化：1.5 小時，硬度：H 以上，作業性極佳。

應用：

1. 配製室、內外無機材質油性水泥漆。
2. 磁磚、大理石、花崗石、抵石子、石頭漆、真石漆等防護劑。溶劑稀釋 1~2 倍。可刷(噴)塗；第二遍施工 (二小時後) 效果特佳。

溶劑稀釋性：

溶劑	克數
甲苯/二甲苯	>20g
BAC\BCS	>20g
Solvesso 100 (油性溶劑 #100)	>20g

[註] 1 克 AC2401/50 加入溶劑至未混濁時所需之最多溶劑克數。

儲存：

避免濕氣與高溫，適當儲存可使用期六個月以上。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。