

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水泥自平粉狀分散劑 Bevaloid 35

規格：

外觀：淡棕色粉末
水中溶解性：易溶於水

特性：

Bevaloid 35 是一種縮合的萘磺酸鈉鹽，它具有下列特性：

1. 100%有效成份，低起泡性及寬 PH 值範圍內有效分散。
2. 大部份工業範圍內，非常有效分散劑。
3. 用於製造乳膠漆用的水溶性顏料色漿，特別對碳黑及其他有機顏料特別有效。
4. 適合用於水泥、陶瓷及印刷油墨顏料及顏色的分散。
5. 對於紙張製造，有效控制粘液(糊)及松脂(pitch)。
6. 對用於紙張塗佈的白土(China clay)及其他顏料有效分散劑。
7. 對 SBR 乳液添加做為一種第二次安定劑，可以防止預凝聚(pre-flocculation)。
8. 於橡膠乳液中能用來製成硫磺分散液。
9. 增進粉末狀殺菌劑及殺蟲劑的分散穩定劑。

添加量：

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. 有機顏料及碳黑 | :1~10% |
| 2. 無機顏料 | :0.3~2.0% |
| 3. SBR 乳液(依乾橡膠量) | :0.1~0.2% |
| 4. 羧酸化 SBR | :1~2.0% |
| 5. 硫磺分散(依硫磺乾重) | :2.5% |

儲存：

Bevaloid 35 貯存於 10~40°C 密閉袋中及低濕度環境下可保持 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。