

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

石材加強劑 HEXAFOR EN-20

規格：

外觀	：奶白至淡黃色分散液
離子性	：陽離子
固成份	：13.5~16.5%
pH 值	：4~5
比重	：1.01 g/cm ³
組成份	：氟碳配方

特性：

HEXAFOR EN-20 是一種在水中的特別的氟碳化學配方，它在所有多孔性天然石材包括：石灰石、砂石和陶磚瓦產生一種加強效果(濕視覺)，有處理的表面容易清除(洗)。HEXAFOR EN-20 具有以下特性：

1. 大多數石頭暗黑到濕視覺(wet look)。
2. 極佳撥水性、撥油性。
3. 抗污染性質。
4. 容易清洗性質。
5. 水性、耐久性處理。
6. C6 短鏈技術生產。
7. 符合美國 EPA 2010/2015 全氟辛酸銨(PFOA)規定。低於檢驗限制值 5ppb(0.005mg/dm²)，所以是 PFOA FREE。

應用：

HEXAFOR EN-20 是直接使用，它能用飽和刷塗滾塗或擦試塗，48~72 小時後完全硬化，在已處理的表面上需要等待 6~8 小時才能走。

包裝：

50kg、200kg/桶

儲存：

存放於 4~45°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。原液或稀釋液在使用前必須攪拌，因為有可能發生沉澱。避免結凍，可加溫至室溫。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。