

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

塗料及織物用水性封閉型異氰酸酯架橋劑 HYDROSIN B-04

規格：

外觀	：乳白色至微黃色分散液
活性份	：38~42%
固成份	：38~42%
pH 值	：6~9
NCO 含量(100%固體份)	：7.2~7.4%
離子性	：非離子
單體種類	：HDI
稀釋性	：與冷水可依任意比例混溶
沸點	：100°C
解封溫度	：110°C (建議 120°C ×1 分鐘)
閃火點	：>100°C

特性：

HYDROSIN B-04 是一支水性穩定架橋劑，可搭配氟素或非氟產品以改善水洗耐用性，具有下列特性：

- 不會使處理過的織物變黃。
- DSC 顯示活性物的解封溫度為 110°C。
- 水性乳液，無 VOC。
- 不含 APEO 和有機錫化合物。
- 無 DMP、DIPA、MEKO。

應用：

HYDROSIN B-04 可以加入到整理浴中。根據所需的處理，建議添加量為 5~20g/L。若與氟素或非氟乳液混合，則建議添加量為 10~20 %

包裝：

120kg/桶、1000kg/桶。

儲存：

密封原裝桶需儲放於陰涼乾燥、5~30°C 環境，保質期自生產日起至少 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。