

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 織物用封閉型架橋劑 HYDROSIN C-22

### 規格：

化學組成	：30~33% 聚合物、10~13% DPGDME、 54~59% 水
外觀	：淺藍/白色分散液
pH 值	：4~7
NCO 含量(100% 固體份)	：10.1~10.3%
溶解性	：可與冷水以任意比例互溶
離子性	：陽離子
沸點	：100°C
閃火點	：>100°C
解封溫度	：120°C (封閉劑 DMP)

### 特性：

- 1.HYDROSIN C-22 是一支穩定的水性封閉型 IPDI 架橋劑，適用各式 PU 和壓克力分散液的固化，可改善耐化性和物性。
  - 2.HYDROSIN C-22 可對織物成品提供耐用性透明處理。
  - 3.HYDROSIN C-22 具有下列特性：
    - 用於整理和織物印刷的樹脂可提供極佳架橋力。
    - 提升氟碳撥水劑的效率。
    - 水性乳液，不可燃。
    - 不會讓處理過的底材黃變。
    - 不含 PFC、PFOA、PFOS、APEO、HDI、有機錫。
- [註]：成膜後的觸感非常硬質。

### 應用：

HYDROSIN C-22 可用水開稀成 5~10% 來使用。

### 包裝：

120kg/桶、1000kg/桶。

### 儲存：

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥、溫度 5~35°C 的環境，保質期自生產日起 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。