

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性碳二亞胺架橋劑 HYDROSIN C-26

規格：

外觀	：透明至微霧淡黃色液體
活性份	：39~41%
pH 值	：7~8.5
密度	：1.04g/cm ³
離子性	：非離子
當量	：390~410

特性：

HYDROSIN C-26 是一支高分子量水性脂肪族碳二亞胺架橋劑，可在室溫下用於含有羧酸基的聚合物分散液(PU 和壓克力)，具有下列特性：

- 易使用、高相容性和特定反應性(與羧酸基)。
- 水性乳液，不可燃。
- 提升對有機溶劑和水的耐化性。
- 提升耐磨耗和耐刮傷。
- 提升密著。
- 長 pot life 的配方(pH 值須>8)。
- 有限的黃變性。

應用：

- 1.HYDROSIN C-26 是一種適用含有羧酸基的分散液、乳液和水性聚合物溶液的架橋劑。
- 2.建議添加量為每 100 份壓克力聚合物或 PU 分散液搭配 5.0~10.0 份(重量)。須進行初步試驗以確定合適的添加量。

包裝：

50kg/桶、200kg/桶、1000kg/桶。

儲存：

對霜凍敏感。密封原裝桶儲放於陰涼乾燥、溫度 5~35°C 的環境，保質期自生產日起 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。