

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

紡織用水性封閉型架橋劑 HYDROSIN NF-08

規格:

外觀	: 乳白分散液
有效成份	: 37~41%
離子性	: 非離子
pH 值	: 7~9
NCO 含量(100%固體份)	: 7.7~7.9%
溶解性	: 可與所有比例的冷水混合
解封溫度	: 120°C (封閉劑 DMP)
閃火點	: > 100°C
沸點	: 100°C

特性:

HYDROSIN NF-08 是一種穩定的水性架橋劑，可以改善氟碳紡織品的撥水性及撥油性。它可以與所有的 PUD 及壓克力分散液反應，改善耐化性及耐物理性。

HYDROSIN NF-08 對紡織成品應用提供持久及透明的處理。 HYDROSIN NF-08 不會改變原本表面的外觀。具有以下優點：

1. 對樹脂有優異的架橋性，用於表面處理及紡織品印刷。
2. 改善氟碳產品的效率。
3. 水性乳液，非易燃品。
4. 不會使底材變黃。
5. 不含 PFC、PFOA、PFOS、APEO 及有機錫。

應用:

HYDROSIN NF-08 可以用水稀釋到 5~10%。

儲存:

存放於 5~30°C 室內陰涼乾燥處，保質期最少 6 個月。此產品對濕氣敏感。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。