

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

石材用水性氟素撥水劑 HEXAFOR 6600

規格：

外觀	：微黃至黃色混濁液體
活性份	：14~16%
組成	：約 15%活性材料 + 約 85%水
pH 值	：8~10
密度	：1.08 g/cm ³
閃火點	：> 100°C
沸點	：100°C
離子性	：陰離子
溶解性	：可溶於水

特性：

1. HEXAFOR 6600 是一支水性氟素助劑，提供建材，例如：天然石材、赤土 (Terra cotta)、混凝土、磚塊等，有耐用、透明表面處理。
2. 提供極佳撥水、撥油、耐汙性(包括橄欖油、種子油、咖啡、酒)。
3. 不會改變石材的原貌。
4. 具有下列特性：
 - 極佳撥水、撥油性。
 - 極佳耐汙性。
 - 易潔性。
 - 耐用處理。
 - 高耐 UV。
 - 符合(EC) 2017/1000 全氟辛酸銨(PFOA)規定，其鹽類和 PFOA 相關物質(不含 PFOA)。

應用：

1. HEXAFOR 6600 可用水稀釋成 5~15%，如果配方中有其他產品，要保持 pH 值<7。
2. 可使用刷塗、滾塗或拖把塗單層或雙層 100~300 g/m² 的稀釋溶液。不可用噴塗。應用 15~30 分鐘後，移除緊密表面的過多液體，建議應用第二層以確保完全覆蓋。
3. 配方需添加適當殺菌劑以避免微生物滋長。

包裝：

50kg/桶、200kg/桶、1000kg/桶

儲存：

如果在 4~45°C 的溫度下儲存在原裝及封閉的容器，保質期一年。避免凍結。濃縮和稀釋的產品在使用前必須攪拌，因為可能會發生沉澱。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。