

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

紡織品用水性短鏈氟素撥水保護劑 HEXAFOR T-65

規格：

化學性質	：氟素化合物分散液
外觀	：白色分散液
離子性	：非離子
PH 值(5%水中)	：4.0~6.0
活性成份	：23.5~26.5%(wt)
閃點	：>100°C (212°F)
沸點	：100°C(212°F)

說明：

HEXAFOR T-65 是一種水性短鏈(C6)氟素化合物乳液，它對紡織品成品提供持久性、透明性處理。提供極佳的撥水性、撥油性、防污性與耐化性。**HEXAFOR T-65 不會改變成品的原始外觀。**

特別功能：

1. 污沾離型效果：減少纖維素纖維和其混紡物的污沾留滯性。
2. 水性乳液：非可燃性、無閃火點。
3. 對水洗穩定性：耐數個家用洗燙
4. 高固份氟素含量：不需要高槽浴濃度。
5. 無 APEO：不含 APEOs。
6. 碳 6 技術：不會分解出 PFOA 或 PFOS 且 PFOA 和 PFOS 低於檢測值。

特性：

1. 在併用 glyoxal 樹脂、所需催化劑和選擇的柔軟劑，給予很好的安定性。
2. 對處理的纖維給予疏水效果。

應用：

HEXAFOR T-65 能用壓吸(padding)、泡沫和噴塗(需足夠通風、保護)。依纖維的種類和需要條件，壓吸用量 40~120 克/升。成品液的 pH 值應在 4~5，可用 1.0~3.0ml/升的 60%醋酸來調整。

應用上注意事項：

撥水、撥油效果易受到加工物件上的助劑例如纖維成品油、上漿劑、表面活性劑、或染料助劑等的影響。當使用含矽利康成品油或柔軟劑使用時也會有相同影響，因此建議預先用水淋濕清洗且 60%醋酸 1ml/升來酸性化。

包裝：

50kg/桶、200kg/桶。

儲存：

存放於 5~40°C 原裝桶，避免冷凍及陽光照射，至少一年期。室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第 1 頁，共 1 頁 (第一版 2016.02)